

KITCHEN-TRENDY



K190



K172



T167



T177




K182




K176



K183



K171



K184



K100

KITCHEN-TRENDY

K171, K172, K184	Meet-testwaarde - valeur - value	Testnormen - normes - test method
Naam - nom - name - Name	Xtreme Michigan	
Type - Typ	Kunstleder - tissu enduit PVC - PVC coated fabric	
Breedte - Largeur - width - Breite	142 ± 3 cm	
Slijtweerstand - résistance à l'abrasion - abrasion resistance - Scheuversuch	> 1.000 cycli droog - cycles à sec - turns dry - Touren trocken = OK (5/Gris) > 1.000 cycli nat - cycles humides - turns wet - Touren naß = OK (5/Gris) > 1.000 cycli zweetoplossing = OK (5/Gris)	Wrijftechtheid Veslic ISO 11640 Wrijftechtheid Veslic ISO 11640 Wrijftechtheid Veslic ISO 11641
Plooioproef	50'000 flexies = OK	Plooioproef Bally flex ISO 5402
Blocking	OK	Blocking BS 3424 part 11
Gewicht - poids - weight - Gewicht	550 gr/m ² ± 25	
Dikte - épaisseur - thickness - Dicke	0,9 mm ± 0,05 mm	
Treksterkte - résistance à la traction - tensile strength - Reißfestigkeit	Ketting-chaine-warp-Kette : 30, Inslag-trame-welt-Schuß : 24 daN/5 cm	SF 6016
Verlenging - allongement à la rupture - elongation to break - Reißdehnung	Ketting-chaine-warp-Kette : 60 %, Inslag-trame-welt-Schuß : 150 %	SF 6016
Scheurweerstand - résistance à la déchirure - tear resistance - Weiterreißkraft	Ketting-chaine-warp-Kette : 3,5 daN/5 cm	SF 6016

K151, K176	Meet-testwaarde - valeur - value	Testnormen - normes - test method
Naam - nom - name - Name	Action Mercure	
Type - Typ	Kunstleder - tissu enduit PVC - PVC coated fabric	
Breedte - Largeur - width - Breite	140 cm	
Samenstelling oppervlak - composition enduction - coating - Aufbau Oberfläche	100 % PVC - 480 gr/m ²	
Samenstelling drager - composition couche inférieure - comp. Carrier - Aufbau Träger	100 % POLYESTER - 80 gr/m ²	
Gewicht - poids - weight - Gewicht	560 gr/m ² ± 25	
Dikte - épaisseur - thickness - Dicke	1,1 mm ± 0,05 mm	
résistance à la déchirure amorcée	Ketting-chaine-warp-Kette : 25 kg/5 cm, Inslag-trame-welt-Schuß : 26 kg/5 cm	
résistance à la pointe	100 kg/cm ²	
Verlenging - allongement à la rupture - elongation to break - Reißdehnung	Ketting-chaine-warp-Kette : 35 %, Inslag-trame-welt-Schuß : 150 %	
Scheurweerstand - résistance à la déchirure - tear resistance - Weiterreißkraft	Ketting-chaine-warp-Kette : 25 kg/5 cm, Inslag-trame-welt-Schuß : 15 kg/5 cm	

K100, K161, K182, K183, K190	Meet-testwaarde - valeur - value	Testnormen - normes - test method
Naam - nom - name - Name	Caravelle	
Type - Typ	Kunstleder - tissu enduit PVC - PVC coated fabric	
Breedte - Largeur - width - Breite	140 cm	
Samenstelling oppervlak - composition surface - coating - Aufbau Oberfläche	100 % PVC (87%/tot.) 590 gr/m ²	
Samenstelling drager - composition couche inférieure - comp. Carrier - Aufbau Träger	100 % JERSEY katoen - coton - cotton (13%/tot.) 90 gr/m ²	
Gewicht - poids - weight - Gewicht	680 gr/m ²	
Dikte - épaisseur - thickness - Dicke	1,15 - 1,20 mm ± 0,1 mm	
Treksterkte - résistance à la traction - tensile strength - Reißfestigkeit	Ketting-chaine-warp-Kette : 70,3 daN, Inslag-trame-welt-Schuß : 34,6 daN	NF G 37-103
Verlenging - allongement à la rupture - elongation to break - Reißdehnung	Ketting-chaine-warp-Kette : 56,6 %, Inslag-trame-welt-Schuß : 170,8 %	NF G 37-103
Scheurweerstand - résistance à la déchirure - tear resistance - Weiterreißkraft	Ketting-chaine-warp-Kette : 4,4 daN, Inslag-trame-welt-Schuß : 4,3 daN	NF G 07-129

Onderhoud - Entretien - Maintenance - Pflege

- NL** De bekleding van dit zitmeubel is uiterst gebruiksvriendelijk. Echter, om de levensduur ervan te maximaliseren, dient U volgende onderhoudsvoorschriften op te volgen.
1. Regelmatig (bij intensief gebruik is dit wekelijks) stof afnemen met een vochtige doek.
 2. Vet en vloeistoffen onmiddellijk opnemen met absorberend papier. Indien nodig, met een witte doek, gedrenkt in een oplossing van lauw warm water en een niet-bijtend detergent, afwrijven.
 3. Kleurstoffen (zoals in inkt en intensief gekleurde kledij/jeans) migreren (= kleur opnemen) met lederlook. Bij onmiddellijke reiniging kunnen de kleurrestanten nog verwijderd worden. Bij niet-onmiddellijke reiniging kan de lederlook niet meer in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Ook bij normaal gebruik kunnen er op korte of lange termijn vlekken voorkomen die voornameel veroorzaakt door kledij die niet kleurvast is.
- FR** Le revêtement de ce siège est extrêmement facile d'entretien. Toutefois pour une longévité maximale, il vous est recommandé de suivre les prescriptions suivantes.
1. Dépoussiérez régulièrement à l'aide d'un chiffon humide.
 2. Epongez immédiatement les taches de gras et de liquides à l'aide de papier absorbant, si nécessaire, frottez avec un chiffon propre trempé dans une solution d'eau tiède et de savon sans détergent mordant.
 3. Certains vêtements (type jeans ou autres) peuvent déteindre sur le revêtement simili. Par un nettoyage immédiat ces taches peuvent encore être enlevées. Sinon le simili ne peut retrouver son état initial.
- Par un usage normal, l'apparition de taches à court ou à long terme peut être causé par certains vêtements colorés .
- EN** Dust regularly with a damp cloth. Immediately remove a stain with an absorbing paper. If necessary remove the stain with a mixture of tepid water and mild soap.
- DE** Regelmäßig ablegen mit feuchtem Tuch. Vermeiden Sie dass der Flecken in den Bezug eindringt. Entfernen Sie ihn sofort mit absorbierenden Papiertüchern. Benutzen Sie nur Wasser falls erforderlich, eventuell ein wenig Detergent dem Wasser hinzufügen.